## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09003200 A

(43) Date of publication of application: 07.01.97

(51) Int. CI

C08G 85/00 B01J 14/00 C08G 63/78 C08G 64/20

(21) Application number: 07152998

(22) Date of filing: 20.06.95

(71) Applicant:

**HITACHI LTD** 

(72) Inventor:

NAKAMOTO HIDEKAZU ODA CHIKAO

KIMURA NOBUO FURUKAWA KEISHIN KINOSHITA TAKATOSHI HARADA KAZUNORI


# (54) APPARATUS FOR CONTINUOUS PRODUCTION OF POLYCONDENSATION POLYMER AND METHOD THEREFOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an apparatus for continuous production of polycondensation polymer which is simplified and cost-effective by comprising two columns of a first production apparatus comprising an ester exchange tank and an initial polymn. tank vertically connected to each other to form an integral structure, and a second production apparatus of a vertical final polymerization tank.

CONSTITUTION: This apparatus for continuos production of a polycondensation polymer is constituted by a first production apparatus 1 comprising an ester exchange tank 2 as an upper column and an initial polymn. tank 3 as a lower column integrated with the upper column, and a vertical second production apparatus 30 comprising an intermediate polymn. tank and a final polymn. tank integrated with the intermediate polymn. tank. For example, when polyethylene terephthalate is prepared, a mixture of terephthalic acid with ethylene glycol is continuously fed through an inlet nozzle 4 of the first production apparatus, and transesterification is conducted in the upper column to prepare an oligomer, which is fed into the lower column and allowed to flow toward the lower part while evaporating a volatile material, permitting efficiently enhancing the degree of polymerization. The polymer is then fed into the second production apparatus 30, and agitation and surface renewal are conducted in a donut-like agitation chamber 39. The polymer is then successively transferred to the lower agitation chamber 39, allowing the reaction to efficiently proceed. Thus, a product having a desired degree of polymn. is prepd.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



#### (19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.\*

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

庁内整理番号

# (11)特許出願公開番号

# 特開平9-3200

(43)公開日 平成9年(1997)1月7日

技術表示箇所

C08G 8	35/00	NVC		C 0 8 G	85/	<b>′</b> 00	'n	VС				
B01J 1	14/00			B01J	14/	<b>'00</b>		1	D	_		
C08G 6	33/78	NLN	•	C08G	63/	78	N	LN				
6	64/20	NPU			64/	<b>'20</b>	N	PU				
			•	審査請	求:	未請求	請求項の	发17	OL	(全	6頁)	
(21)出願番号	••	<b>特願平7-152998</b>	. [	(71)出顧	人(	0000051	.08			-		
		•	]				生日,立製作用					
(22)出顧日		平成7年(1995)6月20日	1		1	東京都一	<b>千代田区神</b> 田	日駿社	可台四	丁目 6	番地	
		•		(72)発明		中元						
		•					下松市大字系			地	株式会	
					1	<b>社日立</b>	以作所笠戸コ	に場内	4			
				(72)発明	者	小田 🕏	見生					
					1	山口県	F松市大字 A	慢	‡794番	地	株式会	
					1	社日立4	以作所签户口	C場P	4			
				(72)発明	者	材值	討夫					
					ı	山口県门	下松市大字 第	慢	‡794番	地	株式会	
					1	<b>社日立</b>	<b>奖作所笠戸</b> コ	C場P	<b>A</b>			
				(74)代理。	人:	弁理士	小川 勝男	5				
									j	及終員	に続く	
							•					

# (54) 【発明の名称】 重縮合系高分子の連続製造装置及び製造方法


識別記号

## (57)【要約】

【目的】本発明は重縮合系樹脂の製造装置及び製造方法 を簡略化しようとするものである。

【構成】エステル交換槽と初期重合槽を垂直方向に連結し、一体化構造とした第1製造装置と竪型の最終重合槽である第2製造装置との2塔方式にする。

[効果] 装置構成部品点数の削減及び組立工数の削減に よる装置価格の低減と装置の設置スペースの削減が図れ る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】重縮合系高分子を連続的に生成する製造装置において、原料の混合物からエステル交換反応によりオリゴマーを生成するエステル交換槽と該オリゴマーを重縮合反応させて中間重合物を生成する初期重合槽とを鉛直方向に直列に配置し、上塔のエステル交換塔と下塔の初期重合塔とを結合し一体構造物となるように形成した第1製造装置と重縮合反応により中間重合物から最終重合物を製造する整型の第2製造装置とにより構成したことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項2】請求項1記載の連続製造装置において、第 1製造装置の上塔の原料入口部は上塔の底部側に設け、 上塔と下塔の連結管を上塔の上部液表面まで立ち上げ、 下塔の連結管端部は下塔の上部に設けた液溜りの液中に 設け、下塔の底部に処理液の抜き出し口を設けた構造と することを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項3】請求項2記載の連続製造装置において、上 塔と下塔を連結する連結管に流量調整バルブを設け、上 塔と下塔の圧力差がある場合でも所定の流量に制御する ことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項4】請求項2記載の連続製造装置において、上 塔には槽内を均一に撹拌混合する低粘度用の撹拌翼を設 け、下塔には複数段の液溜りを有するトレイを配置し、 撹拌翼を設置しない構造とすることを特徴とする重縮合 系高分子の連続製造装置。

【請求項5】請求項4記載の連続製造装置において、下 塔に設置する複数段のトレイは断面形状がL型のリング 状のトレイとリング状の中空部の径より大きな直径を有 する円形状のトレイを交互に複数段設置することを特徴 とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項6】請求項5記載の連続製造装置において、下 塔に設置したL型のリング状のトレイの内径側及び円形 状のトレイの外径側のそれぞれを一部又は複数個所切欠 きトレイ内の処理液を流下させる構造とすることを特徴 とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項7】請求項2記載の連続製造装置において、上 塔には槽内を均一に撹拌混合する低粘度用の撹拌翼を設 け、下塔には本体内部の長手方向を複数段に分割してそ れぞれ上型形状の断面を有するリング状部材で中心部に 空間を有する撹拌室を形成しそれぞれの撹拌室内をくま 40 なく撹拌する撹拌部材を下塔中心部に設けた撹拌軸に取 り付けたことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装 置。

【請求項8】請求項7記載の連続製造装置において、下 塔に設けた上下の撹拌室を連結する連結管を上部の撹拌 室側は液表面側とし、下部の撹拌室側は撹拌室底部に連 結する構造としたことを特徴とする重縮合系高分子の連 続製造装置。

【請求項9】請求項2記載の連続製造装置において、上 塔には槽内を均一に撹拌混合するために外部循環式の撹 50 2

拌機構を備え、撹拌翼を設置しない構造とすることを特 徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項10】請求項1記載の連続製造装置において、第2製造装置は実質的に竪型の円筒状容器本体長手方向の上部及び下部にそれぞれ被処理液の入口及び出口を有し、本体内部の長手方向に設けた回転軸に撹拌部材を取り付けて本体の内側に近接して回転する装置とし、本体内部をリング状部材で複数個に分割してそれぞれドーナツ状の撹拌室の内側と回転軸との間に揮発物の通る隙間を設け、本体の側面に揮発物の出口を設けたことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項11】請求項10記載の連続製造装置において、第2製造装置はドーナツ状の撹拌室をL型断面を持つリング状部材で形成し、それぞれの撹拌室の内壁面をくまなく掻き取る枠状の撹拌部材を回転軸に取り付けたことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項12】請求項10記載の連続製造装置において、第2製造装置は本体内を仕切板により複数に分割して軸封装置でシールし、分割したそれぞれの領域ごとに20 揮発物の出口ノズルを取り付けて分割した領域ごとに圧力を変えることが出来るようにしたことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

[請求項13] 請求項10記載の連続製造装置において、第2製造装置は本体を仕切板により上下に分割して 駆動装置を本体の上部と下部に取付け、分割したそれぞれの領域毎に異なる回転数で撹拌できるようにしたことを特徴とする重縮合系高分子の連続製造装置。

【請求項14】請求項1~12のいずれか記載の連続製造装置により、重縮合系高分子の原料を第1製造装置に供給し、上塔においては概略大気圧下でエステル交換反応を行ないオリゴマーを生成し、下塔においては減圧雰囲気中で重縮合反応操作を行ない低重合度から中重合度の初期重合反応物あるいは中間重合反応物を得、さらに該反応物を第2製造装置に供給し、減圧雰囲気中で重縮合反応操作を行ない高重合度の反応物を得ることを特徴とする重縮合系高分子の連続製造方法。

[請求項15] 請求項1~12のいずれか記載の連続製造装置により、テレフタル酸とエチレングリコールの混合物またはジメチルテレフタレートとエチレングリコールの混合物を原料として第1製造装置に供給し、上塔で温度200℃から270℃、圧力は大気圧あるいは加圧条件下でエステル交換反応を行ないビスペータヒドロキシエチルテレフタレートを生成し、下塔へ流下し、温度200℃から300℃、圧力は13000Paから133Paの範囲で、エチレングリコール等の揮発物を高発さらに第2製造装置へ供給し、温度260℃から300℃、圧力は10kPaの範囲で重縮合反応を行ない重合度を上げるポリエチレンテレフタレートの連続重縮合方法。

10

【請求項16】原料の混合物からエステル交換反応によ りオリゴマーを生成するエステル交換槽と該オリゴマー を重縮合反応させて中間重合物を生成する初期重合槽と を鉛直方向に直列に一体化して配置し、

竪型の撹拌槽により、上記中間重合物から最終重合物を 製造することを特徴とする重縮合系高分子の連続製造方 法。

【請求項17】上記竪型の撹拌槽は、上記一体化された エステル交換槽および初期重合槽から別体化されて構成 されることを特徴とする請求項14記載の連続製造方 法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は高分子樹脂の製造装置及 び方法に関するもので、特にポリエチレンテレフタレー ト、ポリカーボネート等の重縮合系高分子の重合に好適 な装置及び方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来ポリエチレンテレフタレート(PE T) の軍合方法は社団法人化学工学協会編プロセス集成 (1970) P892にあるようにエステル交換槽、初 期重合槽、重合槽から構成される製造プロセスが使用さ れている。実際のプロセスではエステル交換槽が数台に 分割され、また初期重合槽も2分割されて使用されるの が一般的である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的はエステ ル交換槽と初期重合槽の一部を一体化して第1製造装 置、初期重合槽の残りと最終重合工程を一体化して第2 製造装置とし、反応槽の数を低減することにより各撹拌 30 槽の駆動部品や配管点数、シール部品等の全体部品点数 の低減を図るものである

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の課題や目的はエス テル交換槽を上塔に設置し、初期重合槽を下塔に設置し て一体化した第1製造装置と中間重合槽と最終重合槽を 一体化した竪型の第2製造装置とで重縮合系髙分子の連 統製造装置を構成することにより、製造装置の構成部品 点数及び材料の低減、装置の組立配管工数の削減、保温 据付けコストの低減を図ることにより達成される。

[0005]

【作用】第1製造装置の入口ノズルより連続供給された 原料は上塔でエステル交換された後、オリゴマーを生成 し、下塔へ供給され下塔内の各撹拌室で、揮発物を蒸発 させながら、下塔下部側へ流動し、効率良く重縮合反応 が進み、重合度が高められる。さらに第2製造装置に供 給され、ドーナツ状の撹拌室内で撹拌部材により撹拌及 び表面更新作用を受け、順次下側の撹拌室へ移動して効 卒翼反応が進み目的の重合度まで髙められる。

[0006]

【実施例】図1に本発明の一実施例を示す。図におい て、左側は第1製造装置、右側は第2製造装置を示して おり、1は竪長円筒状の第1製造装置本体で外周を熱媒 ジャケット (図示せず) で覆われており、容器本体は内 部で2分割され、上塔側はエステル交換槽2、下塔側は 初期重合槽3が形成されている。原料13はエステル交 換槽2の下部に設けた供給ノズル4より入り、低粘度用 撹拌翼6により撹拌混合され、エステル化反応が促進さ れる。エステル交換槽2の上部にはエステル交換反応に よって生成される副生物12を除去するノズル11が取 り付けられており、下流側にあるコンデンサーにより分 離回収される。エステル交換槽2と初期重合槽3は連結 管7で結合されており、その上端側はエステル交換槽2 上部の液表面まで立ち上げられ、下端側は初期重合槽3 の槽内上部に設けたトレイ8aの液溜りの中に設置されて ており、該連結管7の途中にはトレイ8aの液面高さを 調整する流量調整バルブ9が設けてあり、トレイ8a上 の液面が所定の髙さになるように制御されている。初期 重合槽3の気相部には各トレイの液表面から重合反応に よって生成し、気化した副生物等は揮発物14を取り除 くための揮発物取り出しノズル10が設けられている。 揮発物取り出しノズル10の下流側には槽内の圧力を減 圧雰囲気にするために真空ポンプ(図示せず)や副生物 を捕集するためのコンデンサー(図示せず)等が設けら れる。図に示したように本実施例では初期重合槽3の内 部に撹拌翼部材を持たない構成となっている。この撹拌 翼の代わりに流下式トレイを多段に設置して大きな表面 更新作用を得る構造となっている。初期重合槽3の内部 にはリング状のトレイ8aと円筒状のトレイ8bとが交 互に配置されており、リング状のトレイ8 a の内周上面 側と円筒状のトレイ8bの外周上面側とには1個所ある いは複数個所の切欠き部が設けられ処理液を下流側のト レイへと流れて行き初期重合槽3の底部へと到達し、抜 き出しノズル5から初期重合物15が取り出され、さら に次の第2製造装置へと進んで行く。図において、30 は竪長円筒状の第2製造装置本体で外周を熱媒ジャケッ ト(図示せず)で覆われており、内部長手方向に回転軸 32が取り付けられている。回転軸32は上部に駆動装 置31を備え、本体30下部の下部軸受42で支えられ 40 ている。本体30内部には複数個のL型断面を持つリン グ状部材38が取り付けられ、それぞれのリング状部材 38間にドーナツ状の撹拌室39を形成する。それぞれ の撹拌室39の内壁を掻き取る矩形枠状の撹拌部材37 が回転軸32に取り付けられ、それぞれの撹拌部材37 は撹拌室39の内壁表面をかきとって回転する。最上部 の撹拌室39側面下部には、被処理液の入口ノズル33 が取り付けられ、最下部の撹拌室39bの本体30底面 には、被処理液の出口ノズル34が取り付けられてい る。さらに、本体30の最下部の撹拌室39b上部には 50 揮発物の出口ノズル35が設けられ、配管で凝縮器及び

真空ポンプ (図示せず) に接続される。また、43は回 転軸32の軸封装置である。

[0007] 以上の構成においてポリエチレンテレフタ レートを製造する場合について説明する。ポリエチレン テレフタレートの原料についてはテレフタル酸とエチレ ングリコールの混合物またはジメチルテレフタレートと エチレングリコールの混合物が一般的である。これらの 原料を第1製造装置1の入口ノズル4からエステル交換 槽2へ供給する。エステル交換槽は撹拌翼の回転数10 0から200rpm、温度200℃から270℃、圧力 10 は大気圧下または加圧条件下でエステル交換反応を行な う。エステル交換反応によって生成する副生物(水とエ チレングリコールあるいはメタノールとエチレングリコ ール) は副生物除去ノズル11より上流側に設置された 副生物の捕集コンデンサー(図示せず)により回収され る。一方、エステル交換により生成したビスベータヒド ロキシエチルテレフタレートは処理液表面に設けた連結 管7の上端から下塔側の上部のトレイに供給される。こ の時、下塔の操作圧力は1.3kPaから133Paで よりトレイ8 aの液高さが常に一定となるように流量調 整されている。処理液は最上部のリング状のトレイ8 a から円筒状のトレイ8bさらにリング状のトレイ8aへ と順次流下していく。この時、処理液は減圧雰囲気にあ るために重合反応によって生成される副生物が気化する ために激しい発泡が起こり、これによって処理液は混合 されると同時に表面更新作用を強く受け重合反応が促進 されていく。このようなトレイの構造を複数段設置する ことにより反応に必要な滞留時間を確保することができ 目的の重合度を得ることができる。さらに、初期重合物 30 15は第2製造装置30の入口ノズル33より連続供給 し、撹拌部材37で撹拌し表面を更新して、重合反応で 生じるエチレングリコール等の揮発物を蒸発除去し、重 縮合反応が進み髙粘度の最終重合物41となる。この間 に分離したエチレングリコール等の揮発物は出口ノズル 40より排出される。この時の操作条件は例えば温度2 60~300℃、圧力0.01~10kPa、回転数3 ~30 rpmの範囲で行われる。そして重合物は出口ノ ズル34より系外に排出される。この時,最終重合物4 1は各撹拌室39内でほぼ完全なセルフクリーニング状 40 態で撹拌されるとともに、隣合った撹拌室39の側面を 連結するダウンカマー36を設け、上側の撹拌室39の 被処理液がオーバーフローして下側の撹拌室39の底に 流入させる構成となっており均一撹拌が得られやすく、 また各撹拌室内では処理液が薄膜化による良好な表面更 新を受けるので、滞留による劣化もなく品質の良い製品 重合物を効率良く得ることができる。

【0008】同様にして本発明は、ポリアミド、ポリカ ーボネート等の重縮合系樹脂の連続塊状重合に適用でき る。

【0009】本発明の推奨される他の実施例によれば図 2に示すように第1製造装置のエステル交換槽2と第2 製造装置の構成及び動作は同一であるために説明は省略 する。本発明の初期重合槽3は上塔のエステル交換槽2 と連結管7で結合されその間に流量調整パルブ9を設 け、下塔上部に設けた液トレイ24上の液面が所定の高 さになるように制御されている。該液トレイは中央部が 空間となったリング状になっており下流側と同一雰囲気 になるように構成している。その下流側にはリング状の 被溜りを形成する撹拌室20が多段に設置され、該撹拌 室20の内部をくまなく撹拌する撹拌部材22が各撹拌 室ごとに設けられ、初期重合室の中心部に設置された撹 拌軸23に結合されている。また各々の撹拌室20はそ れぞれの上側のトレイの上部側液面とその撹拌室の底部 側面部とを連結する連結管21が設置され、処理液は必 ず撹拌室の液表面から流れ出し、撹拌室の底部側から供 給される流れとなる。

【0010】以上の構成においてポリエチレンテレフタ レートを製造する場合について説明する。ポリエチレン あるために連結管7の途中に設けた流量調整バルブ9に 20 テレフタレートの原料についてはテレフタル酸とエチレ ングリコールの混合物またはジメチルテレフタレートと エチレングリコールの混合物が一般的である。これらの 原料を入口ノズル4からエステル交換槽2へ供給する。 エステル交換槽は撹拌翼の回転数100から200rp m、温度240℃から260℃、圧力は大気圧下または 加圧条件下でエステル交換反応を行なう。エステル交換 反応によって生成する副生物(水とエチレングリコール あるいはメタノールとエチレングリコール) は副生物除 去ノズル11より上流側に設置された副生物の捕集コン デンサー (図示せず) により回収される。一方、エステ ル交換により生成したビスベータヒドロキシエチルテレ フタレートは処理液表面に設けた連結管7の上端から下 塔側の上部のトレイに供給される。この時、下塔の操作 圧力は13000Paから133Paであるために連結 管7の途中に設けた流量調整パルブ9によりトレイ24 の液高さが常に一定となるように流量調整されている。 最上部のトレイ上にある処理液は連結管21によりすぐ 下流の撹拌室20へと流れて行く。撹拌室20に供給さ れた処理液は撹拌部材22により撹拌され重合反応が促 進される。また、撹拌翼による撹拌作用で表面更新作用 が活発となり反応が一段と進んでいく。この時発生する 反応副生物は揮発物14を取り除くための揮発物取り出 しノズル10より除去される。初期重合槽内で所定の滞 留時間経過した処理液は槽下部へ集まり抜き出しノズル 5から初期重合物15が取り出され、さらにつぎの竪型 最終重合槽 (第2製造装置) へと進んでいき重合度が高 められる。

[0011]

【発明の効果】本発明によれば、エステル交換槽と初期 50 重合槽を一体構造とした第1製造装置と竪型の最終重合 7

槽である第2製造装置とを連結することにより重縮合系 樹脂の連続製造装置の装置価格を安価にすることがで き、しかも装置の設置スペースも大幅に少なくてすむ利 点がある。

#### 【図面の簡単な説明】


【図1】本発明の一実施例を示す装置構成図である。

【図2】本発明の他の実施例を示す装置構成図である。 【符号の説明】


1…第1製造装置本体、2…エステル交換槽、3…初期 ロノス 重合槽、4…供給ノズル、5…抜き出しノズル、6…低 10 マー。 粘度撹拌翼、7…連結管、8 a…リング状トレイ、8 b

…円筒状トレイ、9…流量調整バルブ、10…揮発物取り出しノズル、11…副生物除去ノズル、12…副生物、13…原料、14…揮発物、15…初期重合物、20…撹拌室、21…連結管、22…撹拌翼、23…撹拌軸、24…トレイ、30…第2製造装置本体、32…回転軸、31…駆動装置、42…下部軸受、38…L型リング状部材、39…ドーナツ状の撹拌室、37…撹拌部材、33…被処理液の入口ノズル、34…被処理液の出口ノズル、35…揮発物の出口ノズル、36…ダウンカフー

## 【図1】



[図2]



# フロントページの続き

(72)発明者 古川 敬信

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会 社日立製作所笠戸工場内 (72)発明者 木下 髙年

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会

社日立製作所笠戸工場内

(72)発明者 原田 <u>和</u>紀

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会

社日立製作所笠戸工場内

											nigon Z	3.4		3			1.5%					2 -		,			
									n sk				.gm			· .	<u>.</u>	• • •							•'		
									ē																-		
	3 % -	• .	· ·																								
			******		ું હકુ(વે		, i kraju		<b>.</b> 10	en e			Na		<b>E</b>		\$*.	***						•			<u>e</u>
							-											•.								• .	
																								~		ا جام الر اف	
_										·									 		-		-	· ·		_	
																						•					